GS09 RP

GIESSEREISANDE | FOUNDRY SANDS

STROBEL QUARZSAND



Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe_2O_3	< 0,2 %
Al_2O_3	< 0,7 %
TiO_2	< 0,3 %
SiO_2	> 98,0 %

Physikalische Kenndaten | Physical characteristics

Mittlere Körnung | Medium grain size	0,107 mm
AFS Kennzahl | AFS number	122
Theoretische spezifische Oberfläche | Theoretic specific surface area	216 cm^2/g
Gleichmäßigkeitsgrad | Uniformity ratio	68 %
Glühverlust | Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn | Sintering point	> 1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet | Bulk density fire dried	1,3 to/m^3

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite | Mesh Size (mm)	Rückstand | Residue (%)	Summe | Sum (%)	Toleranzbereich | Tolerance range (%)
> 0,250	0,0		0–0,1
0,180–0,250	1,0	100,0	0–2,5
0,125–0,180	9,0	99,0	5–20
0,090–0,125	71,0	90,0	60–95
0,063–0,090	17,5	19,0	10–25
0,040–0,063	1,0	1,5	0–2
0,000–0,040	0,5	0,5	0–1

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deduced.

STROBEL QUARZSAND GmbH | Freihungsand | 92271 Freihung | Germany | www.strobel-quarzsand.de | info@strobel-quarzsand.de | T: 09646 92010 | F: 09646 1257

STAND 10/2016 | REVISION 10