



## Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0,2 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0,2 %
TiO <sub>2</sub>	< 0,2 %
SiO <sub>2</sub>	> 99,1 %

## Physikalische Kenndaten | Physical characteristics

Mittlere Körnung   Medium grain size	0,242 mm
AFS Kennzahl   AFS number	57
Theoretische spezifische Oberfläche   Theoretic specific surface area	99 cm <sup>2</sup> /g
Gleichmäßigkeitsgrad   Uniformity ratio	88 %
Glühverlust   Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn   Sintering point	> 1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet   Bulk density fire dried	1,37 to/m <sup>3</sup>

## Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite   Mesh Size (mm)	Rückstand   Residue (%)	Summe   Sum (%)	Toleranzbereich   Tolerance range (%)
> 0,710	0,0		0–0,1
0,500–0,710	0,4	100,0	0–1
0,355–0,500	5,0	99,6	1–10
0,250–0,355	30,0	94,6	20–35
0,180–0,250	53,0	64,6	45–60
0,125–0,180	11,0	11,6	6–15
0,090–0,125	0,5	0,6	0–1
0,063–0,090	0,1	0,1	0–0,2
0,000–0,063	0,0	0,0	0–0,1

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deduced.